




## TUSTONE - PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE

Płyty mineralno-akrylowe **Tustone** mają niezwykle szerokie zastosowanie w aranżacji wnętrz i przemyśle meblowym. Zaawansowany proces produkcji w połączeniu z systemem kontroli jakości sprawia, że nawet po wielu latach użytkowania zachowują swoje pierwotne właściwości, zapewniając estetykę i trwałość. Ze względu na łatwość obróbki Tustone jest materiałem dostępnym dla każdego wykonawcy, który skorzysta z programu szkoleń z obróbki solid surface.

Tustone

Elegancja i wygoda użytkowania



### Zalety:

- Nie ulega przebarwieniom
- Posiada jednorodną strukturę w całej objętości
- Przyjmuje temperaturę otoczenia
- Odporny na zaplamienie i działanie środków chemicznych
- Hipoalergiczny, antybakteryjny i łatwy w utrzymaniu czystości
- Nadaje się do kontaktu z żywnością
- Odporny na wysokie temperatury
- Nie rozprzestrzenia ognia
- Łatwy do obróbki wszystkimi metodami stolarskimi, takimi jak: cięcie, frezowanie, szlifowanie.
- Daje się dowolnie giąć i krztałtować termicznie

### Zastosowanie:

- Aranżacje kuchni i łazienek (blaty, parapety)
- Meble domowe i ogrodowe
- Wyposażenie hoteli, banków i urzędów (recepce, bary, kuchnie, łazienki, meble)
- Wyposażenie szpitali, gabinetów lekarskich, dentystycznych i zabiegowych
- Wszelkie formy użytkowe (lampy, zegary, ozdoby, meble, stoły)

Kolor Płyty	Grubość (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Waga (kg)
Just White	12,3	3660	760	61
Cookie Cream	12,3	3660	760	61
Sanded Grey	12,3	3660	760	61
Star Night	12,3	3660	760	61
Just Black	12,3	3660	760	61
Real Vanilla	12,3	3660	760	61
Little Dune	12,3	3660	760	61
Amber One	12,3	3660	760	61
Light Sand	12,3	3660	760	61
Dark Sand	12,3	3660	760	61
Just White	6,0	2440	760	20

**Uwaga!** Ze względu na wymóg dodatkowej konserwacji producent nie zaleca na blaty kuchenne, barowe itp. następujących kolorów: Just Black, Star Night.

**Uwaga!** Podczas przyjęcia dostawy i przed przystąpieniem do obróbki materiałów solid surface należy za każdym razem sprawdzić nr seryjny partii. Odcień kolorystyczny płyt o różnych numerach seryjnych może się różnić. Po rozpoczęciu obróbki reklamacje na różniące się odcieniem płyty pochodzące z różnych partii produkcyjnych nie są uznawane.



## TUSTONE - PŁYTY MINERALNO-AKRYLOWE

### Dane techniczne produktu Tustone

Własności	Jednostka	Wartość	Norma
Ciężar właściwy	g/cm <sup>3</sup>	1,72	EN 14617-1:2005
Nasiąkliwość	%	0,09	EN 14617-1:2005
Przewodnictwo cieplne	W/(m*K)	0,281	EN 12664:2001
Odporność na ścieranie	mm	21,3	EN 14617- 4:2005
Wytrzymałość na zginanie	MPa	69,9	EN 14617-2:2008
Wytrzymałość na ściskanie	MPa	191	EN 14617-15:2005
Udarność	J	7,60	EN 14617- 9:2005
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej	-	46,5x10 <sup>-6</sup> /°C	EN14617-11:2005
Odporność chemiczna	-	C <sub>4</sub>	EN 14617-10:2005
Reakcja na ogień	-	B-s1, d0	EN 13501 1:2007 +A1:2009

Przedstawione parametry techniczne powinny być traktowane wyłącznie orientacyjnie.

- Atest Higieniczny PZH: HK/B/1127/01/2014

### Asortyment uzupełniający:

- Kleje odpowiednie do koloru płyt
- Umywalki
- Zlewozmywaki



### TUPLEX - BYĆ LIDEREM W DYSTRYBUCJI TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ

**Polska:** Białystok (tel. 85 662 33 53), Bydgoszcz (tel. 52 581 23 43), Częstochowa (tel. 34 368 34 19), Gdańsk (tel. 58 340 01 30), Gliwice (tel. 32 231 16 73), Kalisz (tel. 62 501 64 44), Katowice (tel. 32 204 89 50), Kielce (tel. 41 361 20 22), Kraków (tel. 12 262 06 06), Lublin (tel. 81 759 70 33), Łódź (tel. 42 676 26 28), Olsztyn (tel. 89 532 22 00), Poznań (tel. 61 872 10 82), Rzeszów (tel. 17 863 53 54), Szczecin (tel. 91 460 04 22), Warszawa (tel. 22 51 13 111 ), Włocławek (tel. 54 412 14 01), Wrocław (tel. 71 342 42 10).

**Rosja/ Czechy/Słowacja/Węgry/Rumunia/Bułgaria/Serbia/Chorwacja**

#### CENTRALA WARSZAWA

ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa  
tel. 22 51 13 100, fax 22 51 13 101, warszawa@tuplex.pl, www.tuplex.pl

